



FICHA TÉCNICA



NOME DO PRODUTO	TINTA ACRÍLICA PREMIUM
DESCRIÇÃO	Tinta Acrílica Premium com excelente desempenho e resistência a intemperes. Ótima cobertura,alastramento e baixo odor. Fácil aplicação para um acabamento perfeito.
CÓDIGO	5432
INDICAÇÃO DE USO	Uso externo e interno. Em superfícies de reboco,repinturas massa acrílica, massa corrida, concreto,drywall, fibrocimento e gesso devidamente preparados.
DILUIÇÃO	Superfícies seladas: Diluir de 10 a 30 % sobre o volume para todas as demãos. Superfícies não seladas: Aplicar uma demão com diluição de 30 % de água sobre o volume, demais demãos diluir de 10 a 30 % de água sobre volume.
RENDIMENTO	110 m²/18L acabado 99m²/16,2L acabado 22m²/3,6L acabado 19 m²/3,2L acabado
MODO DE APLICAÇÃO	Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar com rolo de lâ de 2 a 4 demãos. Superfícies não seladas exigem a maior diluição na primeira demão. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e Final 5 horas.
OBSERVAÇÕES	1) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. 2) Diluições e consumo são apenas indicadores. É fundamental realizar um teste prático antes de iniciar o serviço, tais fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, espessura aplicada e condições atmosféricas, entre outros aspectos, podem variar. 3) Após aplicar produto atenção na limpeza o atrito podem ocasionar brilho, o ideal é utilizar pano macio se necessário. 4) Para garantir a qualidade da pintura, evite realizá-la em condições climáticas desfavoráveis, como chuva, ventos fortes, temperaturas abaixo de 15°C ou umidade acima de 90%. Se alguma dessas condições estiver presente, é melhor adiar a pintura para um dia mais apropriado. Em temperaturas baixas, o processo de secagem e cura pode ser significativamente prolongado, comprometendo o resultado final. 5) Evite retoques após a secagem da tinta. 6) Em casos de retoques com massa de nivelamento, podem surgir diferenças de brilho ou cobertura. Para evitar esse problema, recomendamos a aplicação da tinta diluída apenas nas áreas onde os retoques foram feitos. Após a secagem, siga com a pintura normalmente. 7) Em até 30 dias após a pintura, a ocorrência de pingos de chuva isolados pode resultar em manchas. Caso isso aconteça, recomenda-se lavar toda a superfície com água corrente, evitando esfregar. 8) Para aplicações sobre o gesso, utilizar o selador gesso, após utilizar o produto. 9) Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.

DADOS TÉCNICOS			
REQUISITO	NORMA TÉCNICA	CRITÉRIO	RESULTADO
DENSIDADE RELATIVA	NBR 15382	-	1,30 - 1,45 g/cm³
pH	ASTM E70	-	8,00 - 10,00
VOC	NBR 16388	Concentração Máxima 100 g/L	30 - 50 g/L
TEOR DE SÓLIDOS	NBR 15315	-	N.A.
RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS	NBR 15987	Resiste	Resiste
RENDIMENTO ACABADO	NBR 14942	Mínimo 110 m²/18L e 22 m²/3,6L	Mínimo 110 m²/18L e 22 m²/3,6L
COBERTURA UMIDA	NBR 14943	Mínimo 90%	Mínimo 90%
COBERTURA SECA	NBR 14942	Mínimo 6,0 m²/L	6,0 m²/L

LAVABILIDADE	NBR 14940	Mínimo 100 ciclos	Mínimo 100 ciclos
PERMEABILIDADE AO VAPOR	EN ISO 12572	Sd ≤ 2,0 m	N.A.
PERMEABILIDADE À ÁGUA SOB PRESSÃO	AFNOR P 84-402	Não apresentar manchas de umidade	N.A.
ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPABILIDADE (PÓS CUV)	EN ISO 15148	C24h ≤ 0,50 (kg/m², √h)	N.A.
APTIDÃO À DISSIMULAÇÃO DE FISSURA	UEatc 1978	> 0,2 mm	N.A.

REQUISITOS NORMATIVOS

ABNT NBR 11.702	Item de classificação 4.5.3. Acabamento fosco conforme ABNT NBR 15.079.
Preparo da Superfície ABNT NBR 13.245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZA+ conforme indicações. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar Fundo PREPAR à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto Selador Flexível. Em caso de umidade corrigir o problema identificar e aplicar uma demão de Fundo Prepar Paredes pintadas com cal e pinturas velhas calcinadas: Lixar e retirar o pó com pano úmido, aplicar uma demão de Fundo PREPAR. Gesso corrido, acartonado, sanca e drywall: Selador para Gesso para finalizar com a tinta acabamento. Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias, aplicar uma demão de Fundo Prepar, aguardar a secagem e aplicar a tinta. Com imperfeições rasas e ondulações: No ambiente externo Massa Acrílica, em ambiente internos Massa Corrida, aguardar a secagem e aplicar a tinta. Pintura em bom estado: Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada, retirar o pó e pintar. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
Norma de desempenho ABNT NBR 15.575	Vida útil de 8 anos e 5 anos de garantia conforme Norma de Desempenho NBR 15.575 - Seguindo as recomendações da NBR 5674 - Manutenção de Edifícios.

DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO	À base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados.
EMBALAGEM	Galão de 3,6L e balde de 18L .
VALIDADE	12 meses quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas.
ARMAZENAMENTO	Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões/baldes/latas 3 unidades.
LIMITES DE APLICAÇÃO	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
RECOMENDAÇÕES	Em casos de derramamentos ou vazamentos proceda como indicado na Folha de Segurança do Material e Descarte de acordo com a legislação local. Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.